

COHRlastic®

Caoutchouc de Silicone Solide, Renforcé



Produit	Couleur	Duromètre Shore A	Résistance à l'éclatement kPa	Allongement à la rupture %
3320	Rouge	70	5171	< 10
4032	Gris	81	5171	< 10
4050	Gris	75	5171	< 10
4420	Brun	75	4136	< 10
4444	Rouge	73	5515	< 10
4451	Noir	75	5171	< 10
4480	Anthracite	81	5171	< 10

Les valeurs types ne sont pas garanties et diffèrent selon les lots. Spécifications écrites sur demande..

Avantages

- Stable en dimensions.
- Conformable.
- Faible déformation rémanente.
- Surface lisse, sans défaut.
- Longue durée de cycle d'application de tampons de presse.
- Faible dégagement gazeux.

Saint-Gobain Performance Plastics S.A.

Avenue du Parc 18
4650 Chaineux (Belgique)
Tél: +32/87 32 20 11
Fax: +32/87 32 20 51
sgppl.chaineux@saint-gobain.com

www.foams.saint-gobain.eu

COHRlastic est une marque déposée
©2010 Saint-Gobain Performance Plastics
AFF-1518Eur-PDF-0610

Les informations figurant sur cette documentation étaient correctes et à jour au moment de son impression. Elles sont indicatives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il est en possession de la dernière version de la fiche technique. Cette brochure ne constitue cependant pas une liste des spécifications techniques du produit ni ne traite de la convenance des produits dans une application précise. Étant donné que Saint-Gobain Performance Plastics ne peut pas anticiper ou contrôler chaque application, nous recommandons fortement de tester ce produit en cas d'utilisation particulière. L'application, l'utilisation et la conversion de ce produit sont sous la responsabilité de l'utilisateur.