

COHRIlastic®

Caoutchouc de Silicone Solide

Produit	Couleur	Duromètre (Shore A)	Charge à la rupture kPa	Allongement à la rupture %	Déformation Rémanente
300/9030	Rouge	30	5.5	500	15%
400/9040	Rouge	40	5.5	500	15%
500/9050	Rouge	50	4.8	350	15%
600/9060	Rouge	60	4.8	200	15%
700/9070	Rouge	70	4.8	160	15%
9235	Gris	30	7.9	800	30%
9255	Gris	50	8.3	600	30%
9275	Gris	70	8.3	350	30%
EC102	Noir	60	—	200	20%

Les valeurs types ne sont pas garanties et diffèrent selon les lots. Spécifications écrites sur demande.

Les informations figurant sur cette documentation étaient correctes et à jour au moment de son impression. Elles sont indicatives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il est en possession de la dernière version de la fiche technique. Cette brochure ne constitue cependant pas une liste des spécifications techniques du produit ni ne traite de la convenance des produits dans une application précise. Étant donné que Saint-Gobain Performance Plastics ne peut pas anticiper ou contrôler chaque application, nous recommandons fortement de tester ce produit en cas d'utilisation particulière. L'application, l'utilisation et la conversion de ce produit sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

Avantages

- Surface lisse sans défaut
- Faible déformation rémanente
- Faible dégagement gazeux
- Excellentes caractéristiques de détachement
- Longue durée de vie utile
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux fluides

Saint-Gobain Performance Plastics S.A.
Avenue du Parc 18
4650 Chaineux (Belgique)
Tél: +32/87 32 20 11
Fax: +32/87 32 20 51

www.foams.saint-gobain.eu

COHRIlastic est une marque déposée.
©2010 Saint-Gobain Performance Plastics
AFF-1519E-PDF-0610